

Prescripción de obra.

Clasificación de Resbaladidad Clase 3.

El código técnico de la edificación exige una clasificación de resbaladidad Clase 3 para las zonas exteriores. Con el producto Aquapur 2C colores, se puede conseguir esta clasificación añadiendo a la base de 11 kg del producto 3,5 kg de sílice de granulometría 0.2. El árido se debe incorporar en obra y debe ser agitado mecánicamente antes de la aplicación. Se aplica a rodillo con un consumo de 150 g/m². No se recomiendan áridos más gruesos ni realizar un espolvoreo del árido.



Pivema SA.

Ctra. Sentmenat, 77

08184 Palau-Solità i Plegamans

Tel. 93 863 93 20

Fax. 93 864 50 12